

ADESIVO PER CRISTALLI 2K-TURBO XL



CE

Adesivo per cristalli 2K - Turbo XL

- con miscelatore e ugello intagliato

contenuto/ml	Art.
580	0890 022

Indicazioni importanti:

Per una riparazione a regola d'arte, è indispensabile che il prodotto 2K-Turbo XL venga utilizzato in abbinamento dei componenti del sistema. Rispettare le istruzioni d'uso. Non effettuare la sostituzione del cristallo con veicolo sollevato su ponte sollevatore a bracci. Tenere i finestrini laterali aperti. Rispettare i tempi aperti e il tempo di fermo veicolo. Verificare la data di scadenza dei prodotti prima del loro utilizzo.

Pistola d'estrusione elettrica EKP 225 E

Art. 0702 890 020

- per la lavorazione delle cartucce doppie 2K-Turbo
- il motore elettrico potente garantisce l'estrusione e la miscelazione dinamica dei due componenti
- quantità di fuoriuscita del prodotto regolabile elettronicamente per un dosaggio esatto dell'adesivo

Dati tecnici:	
tensione	230V/50Hz
potenza assorbita	500W
quantità d'estrusione	30-250ml/min
classe di isolamento	II/ □
peso	4,6 kg

Adesivo poliuretano bicomponente indicato per cristalli di veicoli industriali, autobus e furgoni

Indipendente dalle condizioni climatiche

- indurimento uniforme dall'esterno e dall'interno di tutto il cordone
- massima sicurezza

Tempo aperto lungo

- lascia il tempo necessario per installare cristalli anche di grandi dimensioni

Modulo elastico normale

- versatilità d'impiego

Contenuto 580 ml

- prodotto sufficiente anche per cristalli grandi

Rapido e facile da applicare mediante pistola elettrica EKP 225 E

- l'estrusione e la miscelazione dei due componenti avviene in un'unica operazione

Dati tecnici 2K-Turbo XL:	
base chimica/colore	poliuretano (PU)/nero
tipo d'indurimento	con induritore
velocità d'indurimento	complet. indurito/6 ore
durezza Shore A	50 ± 5
resistenza a trazione (DIN 53504)	> 5,5 MPa
resistenza a rottura (DIN 53504)	> 600%
resistenza trazione e taglio (DIN 53504)	> 4,5 MPa
resistenza alle temperature	da -40°C a +100°C temp. fino a 140°C
temperatura d'applicazione	da +10°C a +35°C
tempo aperto	15-20 minuti
tempo di fermo veicolo senza Airbag	1 ora
tempo di fermo veicolo con Airbag	4 ore

Articoli aggiuntivi:

Detergente di base 5
Art. 0890 024 6



0890 024 10
0890 024 022
0890 024 125



0890 022
0890 024 10
0890 024 022
0890 024 125



0890 024 1

Prodotti di completamento:

fig.	descrizione	cont./ml	Art.
1	Pulitore attivo	500	0890 024 1
2	Varioprimer Safe & Easy	10	0890 024 10
3		20	0890 024 022
4		125	0890 024 125
5	pennello per primer	-	0891 650

Queste indicazioni sono basate sulla nostra migliore esperienza, si consiglia comunque di effettuare prove preliminari.