


INFORMAZIONI TECNICHE

STUCCO UNIVERSALE

FM100


1.7



DESCRIZIONE

Lo Stucco FM100 Voc è uno stucco in poliesteri universale, può essere applicato in molti e differenti tipi di superfici. FM100 ha in particolare una forte adesione su acciaio, alluminio e acciai galvanizzati.

Grazie alla sua struttura bilanciata, lo stucco FM100 Voc può essere utilizzato per piccoli e grandi difetti ed è sempre spatolabile facilmente.




SUPPORTO / PREPARAZIONE

Acciaio, Acciaio Galvanizzato, Alluminio, Vernice preesistente essiccata, Poliesteri e Fibra di vetro.

Eliminare qualunque ossidazione o altri residui.
Carteggiare la superficie con carta abrasiva P80 o P120.

Pulire con cura la superficie con una mano di antisilicone DAL 238 asciugando subito dopo con un panno asciutto e pulito.

Su metallo nudo utilizzare 262.0940 come sgrassante.



RAPPORTO DI MISCELA

Aggiungere il catalizzatore allo stucco secondo la seguente tabella:

Temperatura	% a Peso di Catalizzatore
Inferiore a 10°C	3 - 3,5%
10° - 20°C	2 - 2,5%
Sopra i 20°C	1 - 1,5%

Mix the two components well and do not over activate as this can create bleeding in the paint-film.



APPLICAZIONE

Una o più mani fino a raggiungimento dello spessore desiderato.

Applicare lo stucco in maniera omogenea per ottenere una corretta aderenza.

Spessori Suggesti: 200 - 900 micron.



ESSICCAZIONE

All'Aria a 20° C

30 - 35 min.

Appassimento tra le mani: 6 - 7 min.

I.R.

5 - 10 min



INFORMAZIONI TECNICHE

STUCCO UNIVERSALE
FM100
1.7



CARTEGGIATURA e RICOPERTURA

Carteggiatura a secco con carta abrasiva P80-P120-P220 a mano o con macchina.

Ricopribile con tutti i Filler Sherwin-Williams.

DATI TECNICI

Confezione: 1,5 Kg in padella (Catalizzatore incluso)

Pot-Life: 4-6 min a 20° C

Stoccaggio: 12 mesi in un posto fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore.

Colore: Grigio

VOC: 240 g/l pronto all'uso

Copertura Teorica: 3,6 metri quadrati di prodotto pronto all'uso, a 200µ.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Miscelare con cura il prodotto prima dell'uso e richiuderlo saldamente dopo l'uso.

REQUISITI ETICHETTATURA

Il prodotto è etichettato in conformità con la Direttiva 2004/42/CE e contiene il pittogramma della Scheda Tecnica codificata come segue:

2004/42/IIB(b)(250)240

Il valore limite Europeo per questo prodotto (Stucchi: IIB b) è massimo 250 g/l di VOC pronto all'uso. Il contenuto di VOC di questo prodotto è max 240 g/l di VOC pronto all'uso.

SOLO PER USO PROFESSIONALE (Consultare la scheda di sicurezza per qualunque ulteriore informazione)

I nostri prodotti, le nostre tecniche sono frutto di anni di ricerche e di studio sia a livello di pratica che di laboratorio, comunque i risultati derivanti dall'applicazione di questi non coinvolgono la nostra responsabilità essendo evidente l'imponderabilità dei fattori che possono influenzare i risultati definitivi. Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi ai nostri Servizi Tecnici.

ACME™ è una divisione della Sherwin-Williams Automotive Europe S.p.A.