



513 SEALER TRASPARENTE 2K






108.0513

CARATTERISTICHE GENERALI

Fondo isolante 2K trasparente particolarmente indicato nelle **finiture bagnato su bagnato**.

Ottima adesione anche nelle parti interne delle vetture scomode da carteggiare purché ben sgrassate.

	DAL 238 e/o AQUASTAR Waterborne Degreaser		1,4 mm 3-4 bar
			1,4 mm 0,7 bar all'ugello
	3 : 1 : 2 108.0513 120.0225 150.0138		1-2 x
	15" -19" FORD 4 a 20°C secondo catalizzatore		10 min. a 20°C
	4-8 h a 20°C secondo catalizzatore		24 h a 20°C
	1,4 mm 3-4 bar		Dopo 30 min. a 20°C e non oltre 3 h. Sopraverniciabile con le finiture 2K-2 coat-1K della gamma Sherwin-Williams

SUPPORTO

Smalti, fondi, stucchi e vecchie verniciature perfettamente essiccate.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Carteggiare il supporto con carta abrasiva a secco P320-P400 oppure con carta abrasiva ad umido P600-P1000.

SGRASSAGGIO

Sgrassare accuratamente con diluente antisiliconico da lavaggio DAL 238 e/o AQUASTAR Waterborne Degreaser ed asciugare.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

	A VOLUME				
	3	3	3	3	5
513 Sealer trasparente					
Catalizzatore Slow 120.0223	1				
Catalizzatore Standard 120.0225		1			
Catalizzatore Fast 120.0224 per piccole superfici			1		
Catalizzatore Ultra Fast 120.0226 per piccole superfici				1	
Catalizzatore HS 120.0112					1
Diluente Standard 150.0138	2	2			3
Diluente Fast 150.0139			2	2	

AEROGRAFI

Aerografo ad aspirazione: ugello \varnothing 1,4 mm
 Aerografi a caduta: ugello \varnothing 1,4 mm
 Pressione al calcio: 3 - 4 bar

Aerografo HVLP: ugello \varnothing 1,4 mm
 Pressione: 0,7 bar all'ugello

APPLICAZIONE

2 mani intervallate da 10 min. a 20° C, secondo catalizzatore.

ESSICCAZIONE

A 20° C 24 h

SOPRAVERNICIABILE

Con le finiture della gamma dopo 30 min. a 20° C e non oltre 3 h.

DATI TECNICI

■ **Confezione**

1 l

■ **Colore**

Incolore

■ **Stoccaggio**

24 mesi in confezione integra e in luogo fresco e asciutto (18-20° C)

■ **V.O.C.**

554 g/l a fornitura

■ **Peso specifico**

1.150 ± 10 g/l

■ **Residuo secco**

Pronto all'uso circa 35%

■ **Resa teorica**

12 m² per litro/prodotto pronto all'uso

2 mani 25-35 µm

■ **Pot life**

4-8 h a 20° C, secondo catalizzatore

ULTERIORI INFORMAZIONI

La finitura dovrà essere catalizzata con il medesimo catalizzatore usato per il 513 Sealer Trasparente.

Il 513 Sealer Trasparente può essere tinteggiato con le basi ATX in ragione del 5-10 %.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente le attrezzature con diluente Nitro Extra 262.0940.

NORME DI IGIENE E SICUREZZA

IL PRODOTTO È SOLO PER USO PROFESSIONALE.

- Usare in ambiente ben ventilato
- In caso di ventilazione insufficiente usare un respiratore
- Indossare i guanti e lavare le mani dopo il lavoro
- Seguire attentamente le normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti
- Consultare la scheda di sicurezza relativa

I nostri prodotti, le nostre tecniche sono frutto di anni di ricerche e di studio sia a livello di pratica che di laboratorio, comunque i risultati derivanti dall'applicazione di questi non coinvolgono la nostra responsabilità essendo evidente l'imponderabilità dei fattori che possono influenzare i risultati definitivi. Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi ai nostri Servizi Tecnici.