

TRASPARENTE ULTRA HIGH PERFORMANCE RAPIDO 2K HS





110.0700

Con tecnologia Ure-Flex™

DESCRIZIONE PRODOTTO

700 Ultra High Performance RAPIDO è un trasparente a 420 g/l VOC, alto solido, pre-flessibilizzato, elasticizzato, Uretanico, disegnato per ottenere il massimo in termini di velocità e produttività, con eccellente brillantezza e aspetto finale.

700 Ultra High Performance RAPIDO è fuori polvere in soli 20 minuti all'aria e può essere facilmente carteggiato e lucidato dopo soli 90 minuti dalla essiccazione. E' ideale per riparazioni spot e piccole superfici.

			
NON SGRASSARE	3 : 1 110.0700 : 120.1070 120.1080	22"-24" FORD 4 a 20°C 20"-22" DIN 4 a 20°C	1,3 mm 0,7 bar all'ugello 2,0 bar al calcio
			
1-2 mani	Bagnato su Bagnato- Appassimento limitato	A forno: 10-15 min. a 60°C con 120.1070 15 min. a 60°C con 120.1080 All'aria a 20° C: 2h con 120.1070 (4h con 120.1080)	1 h a 20° C con 120.1070 1,5 h a 20° C con 120.1080

SUPPORTO

ATX e AWX Base all'Acqua, verniciature OEM.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Se necessario pulire con un panno asciutto.

NON SGRASSARE LA BASE!

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

	A VOLUME		A PESO	
	3	3	100	100
Ultra High Performance Rapid Clear 110.0700				
Catalizzatore 120.1070	1		38	
Catalizzatore 120.1080		1		38

AEROGRAFI

Aerografo ad aspirazione: $\varnothing$ 1,2 - 1,3 mm
Pressione : 2,0 - 2,8 bar all'ugello

HVLP: $\varnothing$ 1,3mm
Pressione: 0,7 bar all'ugello
 2,0 bar al calcio

APPLICAZIONE

Applicare 2 mani limitando il tempo di appassimento.

La prima mano deve essere applicata in una uniforme (no asciutta), mediamente bagnata seguita da una mano piena bagnata.

ESSICCAZIONE

A 20°C: 2 h con catalizzatore 120.1070, 4 h con catalizzatore 120.1080

A forno:
a 60°C 10-15 min. con catalizzatore 120.1070
a 60°C 15 min. con catalizzatore 120.1080

PRONTO DA LUCIDARE

Essiccazione a forno: Pronto subito per la lucidatura una volta raffreddato il supporto.

Essiccazione ad aria a 20°C:
2 h con catalizzatore 120.1070
4 h con catalizzatore 120.1080

DATI TECNICI

■ Confezione

5 l – 1 l

■ Colore

Trasparente

■ Stoccaggio

36 mesi a confezione integra mantenuta in luogo fresco e asciutto (18° - 20°C)

■ V.O.C.

≤418 g/l per prodotto pronto all'uso

■ Peso Specifico

978 g/l ± 10

■ Residuo Secco a peso

58% per prodotto pronto all'uso

■ Resa teorica

10 m² litro per prodotto pronto all'uso

■ Pot life

1 h a 20° C con 120.1070

1,5 h a 20° C con 120.1080

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente l'attrezzatura con Pulitore Attrezzature 262.0940.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

- Utilizzare un appropriato Equipaggiamento Protettivo Personale durante la preparazione e la verniciatura.
- Leggere l'etichetta, le istruzioni per l'uso e la Scheda di Sicurezza prima dell'uso.

REQUISITI PER L'ETICHETTATURA

Il prodotto è etichettato in conformità con la Direttiva 2004/42/CE e contiene il pittogramma della Scheda Tecnica codificata come segue:

2004/42/IIB(d)(420)418

Il valore limite Europeo per questo prodotto (Finiture: IIB d) è max 420 g/l di VOC pronto all'uso. Il contenuto di VOC di questo prodotto è max 418 g/l di VOC pronto all'uso.

I nostri prodotti, le nostre tecniche sono frutto di anni di ricerche e di studio sia a livello di pratica che di laboratorio, comunque i risultati derivanti dall'applicazione di questi non coinvolgono la nostra responsabilità essendo evidente l'imponderabilità dei fattori che possono influenzare i risultati definitivi. Per qualsiasi informazione rivolgersi ai nostri Servizi Tecnici.