





750 TRASPARENTE Resistente ai graffi

110.0750

Con tecnologia FHT-Film Healing e Ure-Flex™

DESCRIZIONE PRODOTTO

750 Trasparente Antigraffio è un trasparente uretanico di qualità superiore, alto solido 420g/l VOC, studiato per donare il massimo in termini di produttività e risultato finale, con un'eccezionale brillantezza ed una finitura protetta da piccole scalfitture ed abrasioni.

			
<p>3 : 1 1100750 1201070 1201080 1201090 vedere la pagina seguente per i range delle temperature</p>	<p>23"-26" FORD 4 a 20° C 20"-22" DIN 4 a 20° C</p>	<p>1,3 mm 0,7 bar all'ugello 2,0 bar al calcio</p>	<p>2 mani mediamente bagnate utilizzando la tecnica Bagnato su Bagnato – Appassimento Limitato</p>
			<p>VOC RTS</p>
<p>Fuori polvere 35-45 min. a 20° C</p>	<p>A forno a 60° C: 20-30 min. all'aria a 20° C: 8h</p>	<p>1 h a 20° C</p>	<p>420 g/l</p>

SUPPORTO

Finitura originale, ATX e AWX Base all'Acqua.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Se necessario pulire con un panno asciutto.
Lasciare appassire la Base all'Acqua AWX per 10-20 minuti prima di applicare il trasparente.
Non sgrassare la base opaca.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

	A VOLUME			A PESO		
	15° - 30° C	20° - 35° C	30° - 40° C	15° - 30° C	20° - 35° C	30° - 40° C
Trasparente resistente ai graffi 110.0750	3	3	3	100	100	100
Catalizzatore 120.1070	1			38		
Catalizzatore 120.1080		1			38	
Catalizzatore 120.1090			1			38

AEROGRAFI

Aerografo ad aspirazione: \varnothing 1,2 - 1,3 mm
Pressione: 2,0 - 2,4 bar all'ugello

HVLP: \varnothing 1,3mm
Pressione: 0,7 bar all'ugello
 2,0 bar al calcio

APPLICAZIONE

Applicare 2 mani mediamente bagnate di trasparente 750 Antigraffio pronto all'uso utilizzando un metodo di appassimento limitato, Bagnato su Bagnato, o lasciare appassire ogni mano.

ESSICCAZIONE

A 20 °C:


Fuori polvere 35-45 min.
Manipolabile 8 h

A Forno:

A 60 °C: 20-30 min.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Ricoprire la base colorata con il Trasparente 750 resistente ai graffi.
- Ricoprire la base colorata con il Trasparente entro 7 giorni oppure rimuovere la stessa.
- Non aggiungere alcun accelerante a questo Trasparente.



DATI TECNICI

■ **Confezione**

1 litro

■ **Colore**

Trasparente

■ **Stoccaggio**

36 mesi a confezione integra mantenuta in luogo fresco e asciutto (18° - 20°C)

■ **V.O.C.**

420 g/l per prodotto pronto all'uso

■ **Peso Specifico**

955 ± 10 g/l

■ **Residuo Secco a peso**

58% per prodotto pronto all'uso

■ **Resa teorica**

10 m² litro per prodotto pronto all'uso a 50μ

■ **Pot life**

1 h a 20°C

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente l'attrezzatura con Gun Cleaner 262.0940.

NORME DI IGIENE E SICUREZZA

IL PRODOTTO E' SOLO PER USO PROFESSIONALE:

- Indossare un'appropriata Attrezzatura Protettiva Personale mentre si miscela e si spruzza.
- Leggere attentamente l'etichetta, la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza prima dell'uso

REQUISITI PER L'ETICHETTATURA

Il prodotto è etichettato in conformità con la Direttiva 2004/42/CE e riporta il pittogramma della Scheda tecnica seguito da questo codice:

2004/42/IIB(e)(840)420

Il valore limite Europeo per questo prodotto (Finiture Speciali: IIB e) è max 840 g/l di VOC pronto all'uso. Il contenuto di VOC di questo prodotto è max 420 g/l di VOC pronto all'uso.

I nostri prodotti, le nostre tecniche sono frutto di anni di ricerche e di studio sia a livello di pratica che di laboratorio, comunque i risultati derivanti dall'applicazione di questi non coinvolgono la nostra responsabilità essendo evidente l'imponderabilità dei fattori che possono influenzare i risultati definitivi. Per qualsiasi informazione rivolgersi ai nostri Servizi Tecnici.