




POLYLIGHT

183.8081 / 8085

CARATTERISTICHE GENERALI


Stucco poliesteri a spatola universale, di facile carteggiatura e spatolabilità.

La fine granulometria garantisce il miglior livellamento sia delle piccole che delle grosse imperfezioni. Grazie all'ottima elasticità consente una perfetta adesione anche su lamiera zincata e lega leggera.

			
DAL 238 o Waterborne Degreaser	2-3 % a peso	5-6 min. a 20° C	
			
20 min. a 20° C	3-5 min.	P180 – P320	Non consigliata
			
Pulizia attrezzature con Gun Cleaner 262.0940			

SUPPORTO

Lamiera zincata, acciaio, vetroresina, stucchi poliesteri carteggiati e sgrassati.



PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Carteggiare il supporto con carta abrasiva grana P180 e poi rifinire con grana P320.

SGRASSAGGIO

Il trattamento antisoliconico con Antisolicone da Lavaggio o Sgrassante all'Acqua deve essere eseguito prima di iniziare tutte le altre fasi della lavorazione, procedere poi con:

- la carteggiatura
 - l'aspirazione delle polveri; il soffiaggio;
 - sgrassaggio con Antisolicone da Lavaggio o Sgrassante all'Acqua (usando due panni in puro cotone, uno per togliere eventuali contaminazioni, l'altro per asciugare il supporto).
- Lo sgrassaggio va effettuato dopo ogni fase di lavorazione.

N.B. In caso di supporti molto contaminati si consiglia un prelavaggio con detersivo ed acqua calda.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

Miscelare con il proprio catalizzatore in ragione del 2-3% in peso.
Il prodotto in cartuccia viene dosato con l'apposito dosatore.

**AVVERTENZA:
L'ECESSO DI CATALIZZATORE PUÒ DARE ORIGINE A FENOMENI DI MACCHIATURE.**

APPLICAZIONE

Durante l'applicazione le condizioni ambientali ottimali sono le seguenti:
Temperatura del supporto: 20° C
Umidità relativa: min. 35% max 75%
Con rasate successive sino ad ottenere lo spessore necessario.

ESSICCAZIONE


A 20° C	20 min.
Lampada I.R.	3-5 min.

SOPRAVERNICIABILE

Con tutti i fondi della linea Sherwin-Williams.

CARTEGGIATURA

Carteggiare a secco con carta abrasiva grana P180-P320, con levigatrice o a mano.
La carteggiatura ad umido non è consigliata.
Prima dell'applicazione del fondo rifinire con carta P280 e poi con P320.



TECHNICAL DATA

■ Confezioni

Barattolo da 1,5 Kg compreso catalizzatore (183.8081)
Cartuccia da 1,5 Kg compreso catalizzatore (183.8085)

■ Colore

Grigio chiaro

■ Stoccaggio

12 mesi in confezione integra e in luogo fresco e asciutto (18°-20° C)

■ V.O.C.

250 g/l pronto all'uso

■ Peso specifico

1.800 ± 50 g/l

■ Residuo secco a peso

85% pronto all'uso

■ Resa teorica

7 m² per litro/prodotto pronto all'uso
spessore medio 100 µ

■ Pot life

5-6 min. a 20°C

ULTERIORI INFORMAZIONI

Miscelare il prodotto prima dell'uso, chiudere accuratamente la confezione a lavoro ultimato.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente le attrezzature con Pulitore Attrezzature 262.0940.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

- Utilizzare un appropriato Equipaggiamento Protettivo Personale durante la preparazione e la verniciatura.
- Leggere l'etichetta, le istruzioni per l'uso e la Scheda di Sicurezza prima dell'uso.

REQUISITI PER L'ETICHETTATURA

Il prodotto è etichettato in conformità con la Direttiva 2004/42/CE e contiene il pittogramma della Scheda Tecnica codificata come segue:

2004/42/IIB(b)(250)250

Il valore limite Europeo per questo prodotto (Stucchi / Mastici: IIB b) è max 250 g/l di VOC pronto all'uso. Il contenuto di VOC di questo prodotto è max 250 g/l di VOC pronto all'uso.

I nostri prodotti, le nostre tecniche sono frutto di anni di ricerche e di studio sia a livello di pratica che di laboratorio, comunque i risultati derivanti dall'applicazione di questi non coinvolgono la nostra responsabilità essendo evidente l'imponderabilità dei fattori che possono influenzare i risultati definitivi. Per qualsiasi informazione rivolgersi ai nostri Servizi Tecnici.