

FINITURA 2K Low VOC AeX

200/210


CARATTERISTICHE GENERALI

Ottenuta dalla miscelazione di basi altamente concentrate con il legante Ultra Alto Solido la finitura oltre ad avere un'ottima resistenza all'esterno, una copertura ottima, risponde alle normative europee in termini di VOC (420g/l).

<p>DAL 238 e/o Sgrassante all'acqua</p>		<table border="0"> <tr> <td>3 :</td> <td>1</td> <td>+ 5% a Volume</td> </tr> <tr> <td>AeX 2K</td> <td>280.0318</td> <td>270.0534</td> </tr> <tr> <td>Low VOC</td> <td>280.0319</td> <td>270.0524</td> </tr> <tr> <td></td> <td>280.0320</td> <td>270.0514</td> </tr> </table>	3 :	1	+ 5% a Volume	AeX 2K	280.0318	270.0534	Low VOC	280.0319	270.0524		280.0320	270.0514	<p>22"-24" FORD 4 a 20° C 19"-21" DIN 4</p>
3 :	1	+ 5% a Volume													
AeX 2K	280.0318	270.0534													
Low VOC	280.0319	270.0524													
	280.0320	270.0514													
<p>1 h a 20° C con 280.0318 2 h a 20° C con 280.0319 2 h a 20° C con 280.0320</p>	<p>1,3 - 1,4 mm 2,0 - 2,4 bar</p>	<p>1,3 - 1,4 mm 0,7 bar all'ugello</p>	<p>1 mano media bagnata + 1 mano dopo 5 minuti</p>												
<p>Immediato</p>	<p>24 h a 20°C 20 min. a 60°C con 280.0318 30 min. a 60°C con 280.0319 40 min. a 60°C con 280.0320</p>														

SUPPORTO

Fondi, isolanti e vernici preesistenti ben essiccate.



ESSICCAZIONE

A 20° C	24 h
A 60° C	20 min. con Catalizzatore Fast 2K Low VOC 280 0318
(Temperatura dell'Objetto)	30 min. con Catalizzatore Standard 2K Low VOC 280 0319
	40 min. con Catalizzatore Slow 2K Low VOC 280 0320

DATI TECNICI

■ Confezioni

Tinte base 200 3,5 l e 1l
Legante 410 3,5 l

■ Colore

Secondo formula

■ Stoccaggio

36 mesi in confezione integra e in luogo fresco e asciutto (18°-20° C)

■ V.O.C.

≤ 420 g/l pronto all'uso

■ Peso specifico

Secondo colore

■ Residuo secco a peso, pronto all'uso:

min 62%

■ Resa teorica

dipende dal colore ca. 10m² per litro a 50 μ

■ Pot life

1 h a 20° C con Catalizzatore Fast 2K Low VOC 280 0318
2 h a 20° C con Catalizzatore Standard 2K Low VOC 280 0319
2 h a 20° C con Catalizzatore Slow 2K Low VOC 280 0320

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente le attrezzature con Pulitore Attrezzature 262.0940.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

- Utilizzare un appropriato Equipaggiamento Protettivo Personale durante la preparazione e la verniciatura.
- Leggere l'etichetta, le istruzioni per l'uso e la Scheda di Sicurezza prima dell'uso.

REQUISITI PER L'ETICHETTATURA

Il prodotto è etichettato in conformità con la Direttiva 2004/42/CE e contiene il pittogramma della Scheda Tecnica codificata come segue:

2004/42/IIB(d)(420)420

Il valore limite Europeo per questo prodotto (Finiture: IIB d) è max 420 g/l di VOC pronto all'uso. Il contenuto di VOC di questo prodotto è max 420 g/l di VOC pronto all'uso.

I nostri prodotti, le nostre tecniche sono frutto di anni di ricerche e di studio sia a livello di pratica che di laboratorio, comunque i risultati derivanti dall'applicazione di questi non coinvolgono la nostra responsabilità essendo evidente l'imponderabilità dei fattori che possono influenzare i risultati definitivi. Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi ai nostri Servizi Tecnici.