

SMALTO ACRILICO


0220

CARATTERISTICHE GENERALI


Lo smalto Synchron acrilico 2K si ottiene mescolando le basi concentrate (30%) del sistema con il convertitore 357.0220 (70%). Le finiture che si ottengono offrono buona brillantezza e ottima resistenza ad agenti chimico fisici. Il prodotto è particolarmente indicato per la verniciatura di automezzi pesanti quali autocarri, cisterne, pulmans, ecc.




DAL 238



2 : 1 : 0,5
Smalto 358.2500 359.0200
Acilico 2K



17" FORD 4



Indefinito




1,4 - 1,6 mm
3,5 - 4 bar




1,6 - 1,8 mm
3,5 - 4 bar



1,4 - 1,6 mm
0,7 bar all'ugello



2 - 3 mani



10 min. a 20° C



24 h a 20° C
30 min. a 60° C



10 - 12 min.

SUPPORTO

Fondi, isolanti e vernici preesistenti ben essiccate.
Particolarmente consigliati il fondo 2K 357.0230 o l'antiruggine epossidica 357.0360 del sistema.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Ultimare la carteggiatura del supporto con carta abrasiva grana P400 a secco, P1000 ad umido.

SGRASSAGGIO

Sgrassare il supporto con diluente antisiliconico da lavaggio DAL 238 ed asciugare.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

AGITARE LE BASI ED IL CONVERTITORE PRIMA DELL'USO.

Prodotto in tinta	1000 cc
Catalizzatore 358.2500	500 cc
Diluente 359.0200	250 cc

NOTA:

Nel caso si utilizzi il taglio da 16 litri, digitare **22,86** litri nel campo quantità della formula scelta su ColorAccess, si otterranno i giusti quantitativi di base da pesare in combinazione con il convertitore predosato.

AEROGRAFI

Aerografo ad aspirazione: ugello ø 1,6 - 1,8 mm
Aerografo a caduta: ugello ø 1,4 - 1,6 mm
Pressione al calcio: 3,5 - 4 bar

Aerografo HVLP: ugello ø 1,4 - 1,6 mm
Pressione: 0,7 bar all'ugello

APPLICAZIONE

2 - 3 mani.

ESSICCAZIONE

	Fuori Polvere	Secco al tatto	Manipolabile	Essiccato
A 20° C	20 min.	30 min.	8 h	24 h
A 60° C	-	-	-	30 min.
Lampada I.R.	-	-	-	10-12 min.

RICOPRIBILE

Se necessita, dopo essiccamento, con tutti i prodotti della linea Sherwin-Williams.

DATI TECNICI

■ Confezioni

Basi 3,5 l

Convertitore 16 l (Predosato) - 3,5 l

■ Colore

Incolore

■ Stoccaggio

24 mesi in confezione integra in luogo fresco e asciutto (18°-20° C)

■ Peso specifico

Solo convertitore 1.000 ± 10 g/l

■ Residuo secco

Prodotto pronto all'uso, secondo colore, non inferiore al 50%

■ Resa teorica

Secondo colore, non inferiore a 6 m² per litro/prodotto pronto all'uso

■ Pot life

8 h a 20° C

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente le attrezzature con diluente Nitro Extra 262.0940.

NORME DI IGIENE E SICUREZZA

IL PRODOTTO È SOLO PER USO PROFESSIONALE.

- Usare in ambiente ben ventilato
- In caso di ventilazione insufficiente usare un respiratore
- Indossare i guanti e lavare le mani dopo il lavoro
- Seguire attentamente le normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti
- Consultare la scheda di sicurezza relativa

I nostri prodotti, le nostre tecniche sono frutto di anni di ricerche e di studio sia a livello di pratica che di laboratorio, comunque i risultati derivanti dall'applicazione di questi non coinvolgono la nostra responsabilità essendo evidente l'imponderabilità dei fattori che possono influenzare i risultati definitivi. Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi ai nostri Servizi Tecnici.