


ARMONIZZATORE PER BASI AWX

455.0900

PRODUCT DESCRIPTION:

L'armonizzatore 455.0900 per Basi all'acqua AWX® è un prodotto che offre benefici e versatilità d'uso unici propri di una base trasparente. L' Armonizzante per le basi AWX® può essere applicato nell'area di sfumatura, migliorando l'omogeneizzazione e la transizione colore, in particolare con i colori chiari, altamente metallizzati.

Il 455.0900 può inoltre essere aggiunto nella formula colore AWX® pronta all'uso fino al 25% con i colori metallizzati e fino al 50% con colori pastello e per creare la trasparenza necessaria ed aumentare le proprietà di sfumatura.




Come base trasparente:
Pronto all'uso

Come additivo in formula:

Colori Metallizzati:
1 Parte : Max 25%
Colore già 455.0900
Diluito

Colori Pastello:
1 Parte : Max 50%
Colore già 455.0900
Diluito



23"- 28" FORD 4 a 20°C
22"-24" DIN 4 a 20°C



Come base trasparente:
0,6 @ all'ugello.

Come additivo in formula:
0,4 @ all'ugello.



Come base trasparente:
1 mano media bagnata.

Come additivo in formula:
Sfumare a bassa pressione.

SUPPORTO

Tutti i fondi approvati Sherwin-Williams (DTM Primer, HP Primer / Sealer, 0314, 0808)
Zone di sfumatura ben preparate.

PREPARAZIONE SUPPORTO

Preparazione per Pannellature e Zone da sfumare.

1. Pulire la zona da sfumare con un detergente Sherwin-Williams appropriato ed asciugare immediatamente con un panno pulito ed asciutto.
2. La zona da sfumare deve essere carteggiata con carta abrasiva P800 o più fine con un roto orbitale da 3 mm ed un tampone di interfaccia. Opacizzare accuratamente con un tampone abrasivo in nylon color Oro e gel abrasivo USP-90. Prestare particolare attenzione alle piccole scanalature e depressioni.
3. Rimuovere il gel abrasivo USP-90 con acqua pulita ed asciugare immediatamente con un panno pulito ed asciutto.
4. Pulire la superficie prima della mascheratura con Sgrassante a Solvente e subito prima dell'applicazione con uno sgrassante all'Acqua. Asciugare sempre immediatamente con un panno pulito ed asciutto.
5. Rendere il substrato libero da polveri utilizzando aria compressa, passare con attenzione un panno anti-polvere.

RAPPORTO DI MISCELA:

Come base trasparente: Pronto all'Uso

Solo con colori fortemente metallizzati.

Non utilizzare come base trasparente sotto i colori pastello.

Per Colori Metallizzati o Perlati:

1 Parte : Max 25%
Colore già 455.0900
Diluito

Colori Pastello:

1 Parte : Max 50%
Colore già 455.0900
Diluito

APPLICAZIONE:

Fasi raccomandate per l'utilizzo del 455.0900 Harmonizer come base trasparente.

Solo con colori Metallizzati.

1. NON utilizzare il 455.0900 come base trasparente sotto i colori pastello.
2. Applicare una mano di armonizzatore 455.0900 per Basi all'acqua AWX® sulla zona di sfumatura da rifinire.
3. Dopo l'essiccazione applicare delle mani medie bagnate di colore AWX® fino ad avvenuta copertura sulla zona di riparazione estendendo ogni mano oltre la mano precedentemente applicata.
4. Per finire applicare una mano di sfumatura a bassa pressione oltre la mano di copertura per armonizzare la transizione colore tra la zona di riparazione e le parti circostanti.
5. Solo a base opaca completamente asciutta applicare uno dei trasparenti Sherwin-Williams (321, 700, 710, 720, 750 o 790) sull'intera zona riparata.

Fasi raccomandate per l'utilizzo del 455.0900 Harmonizer come Promotore di Sfumatura con Colori Metallizzati/Perlato e Pastello.

1. Applicare delle mani medie bagnate di colore AWX® fino ad avvenuta copertura sulla zona di riparazione estendendo ogni mano oltre la mano precedentemente applicata.
2. Aggiunge 455.0900 AWX® Harmonizer nella formula colore AWX® pronta all'uso fino al 25% con i colori metallizzati/perlati e fino al 50% con colori pastello e per creare la trasparenza necessaria ed aumentare le proprietà di sfumatura.
3. Utilizzare il mix di colore e armonizzatore 455.0900 per l'ultima mano di finitura a bassa pressione oltre la mano di copertura per armonizzare la transizione colore tra la zona di riparazione e le parti circostanti.
4. Solo a base opaca completamente asciutta applicare uno dei trasparenti Sherwin-Williams (321, 700, 710, 720, 750 o 790) sull'intera zona riparata.

(Fare riferimento alle relative schede tecniche per l'applicazione dei trasparenti)

SETTAGGIO PISTOLE:

Base trasparente

HVLP: $\varnothing$ 1,2 - 1,3mm
Pressione: 0,4 - 0,7 bar all'ugello.

Pistola ad alto Trasferimento: $\varnothing$ 1,2 - 1,3 mm
Pressure: 1,5 – 2,0 bar al calcio

Promotore di Sfumatura

HVLP: $\varnothing$ 1,2 - 1,3mm
Pressione: 0,2 - 0,4 bar all'ugello.

Pistola ad alto Trasferimento: $\varnothing$ 1,2 - 1,3 mm
Pressione: 1,2 – 1,5 bar al calcio

ESSICCAZIONE:

Fare riferimento alla scheda tecnica della Base Opaca AWX®

RICOPRIBILE:

- Base Opaca AWX® e Trasparenti Sherwin-Williams: 321, 700, 710, 720, 750 o 790.
- Il Trasparente deve essere applicato entro 7 giorni.

DATI TECNICI:

■ Confezione

1 Litro

■ Colore

Neutro

■ Shelf life

24 mesi se in confezione integra ed in luogo fresco e asciutto (18° - 20°C)

■ Peso Specifico

1016 ± 10 g/l

■ Volume Secco a peso, Pronto all'uso:

Secondo Utilizzo

■ Resa Teorica


Secondo Colore

■ Pot life

4 giorni per il prodotto pronto all'uso miscelato con basi AWX®

■ V.O.C.:

≤ 420 g/l Pronto all'uso



ULTERIORI INFORMAZIONI

NON aggiungere additivi anti-Fish Eyes, ciò potrebbe causare problemi di adesione.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

■ Importante

Pulire accuratamente gli aerografi con Acqua Deionizzata 455.0600 prima ed immediatamente dopo l'uso.

■ Pulizia finale

La pulizia finale degli aerografi può essere eseguita con GC100 Pulitore Aerografi.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

- Utilizzare un appropriato Equipaggiamento Protettivo Personale durante la preparazione e la verniciatura.
- Leggere l'etichetta, le istruzioni per l'uso e la Scheda di Sicurezza prima dell'uso.

REQUISITI PER L'ETICHETTATURA

Il prodotto è etichettato in conformità con la Direttiva 2004/42/CE e contiene il pittogramma della Scheda Tecnica codificata come segue:

2004/42/IIIB(d)(420)420

Il valore limite Europeo per questo prodotto (Finiture: IIB d) è max 420 g/l di VOC pronto all'uso. Il contenuto di VOC di questo prodotto è max 420 g/l di VOC pronto all'uso.

I nostri prodotti, le nostre tecniche sono frutto di anni di ricerche e di studio sia a livello di pratica che di laboratorio, comunque i risultati derivanti dall'applicazione di questi non coinvolgono la nostra responsabilità essendo evidente l'imponderabilità dei fattori che possono influenzare i risultati definitivi. Per qualsiasi informazione rivolgersi ai nostri Servizi Tecnici.