

HIGH PERFORMANCE PRIMER 1080600 NERO-1080610 GRIGIO-1080620 BIANCO**Con Tecnologia Ure-Flex™****DESCRIZIONE PRODOTTO**

High Performance Primer è un primer uretanico bi-componente di alta qualità, ideato per riparazioni veloci con alti spessori.

L'HPP garantisce la migliore lucentezza, resistenza della superficie all'invecchiamento, facilità di carteggiatura e, grazie alla tecnologia URE-FLEX™, non richiede additivi flessibilizzanti per la riparazione di parti in plastica.

L'HPP può essere utilizzato Bagnato su Bagnato come isolante. L'High Performance Primer risponde ai requisiti della Certificazione OEM.

Oltre ad una eccellente flessibilità, il prodotto migliora l'aderenza, la resistenza anti-pietra e agli urti.

Con l'utilizzo dello speed Reducer SR15, l'HPP può essere carteggiato dopo 15 minuti di essiccazione a temperature ambiente.

Per Rapporto di Miscela e Applicazioni guardare:

Pagina 4 – Primer surfacer HP Process with SR15 Speed Reducer

Pagina 5 - Primer surfacer and accelerated version

Pagina 6 – Versione Sealer – Bagnato su Bagnato

SUPPORTO

Antiruggini, primer, stucchi poliesteri, fondi e vernici preesistenti completamente essiccate.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Carteggiare la superficie con carta abrasiva P320 a secco.

SGRASSAGGIO

Sgrassare accuratamente con diluente antisiliconico da lavaggio DAL 238 e/o AQUASTAR Waterborne Degreaser.

AEROGRAFI

Aerografo ad aspirazione:	Ø 1,3 - 1,4 mm
Aerografo a caduta:	Ø 1,3 mm - 1,4 mm
Pressione al calcio:	3,5 - 4 bar
HVLP:	Ø 1,3 - 1,4 mm
Pressione:	0,7 bar all'ugello
Aerografo Alto Trasferimento:	Ø 1,3 - 1,4 mm
Pressione:	2,0 - 2,8 bar all'ugello

DATI TECNICI

■ Confezione

1 L HPP 108.0600 - 0610 - 0620
3,5 L HPP 108.0610 Grigio
1 - 0,5 L Catalizzatore 120.1638
1 L Sealer Transformer 155.1041
1 L Diluente Accelerante 150.1610
1 L SR15 HP Speed Reducer 150.1615

■ Colore

108.0600 Nero, 108.0610 Grigio, 108.0620 Bianco

■ Stoccaggio

Minimo di 36 mesi in confezione integra mantenuta in luogo fresco e asciutto (18° - 20°C)

■ Peso specifico

1630 ± 20 g/l

■ Residuo secco pronto all'uso

Primer con 150.1615: 62%

Primer: 67%

Sealer: 55%

■ Resa teorica

Primer: 9,2 m²/l/prodotto pronto all'uso a 50 µ

Sealer: 7,5 m²/l/prodotto pronto all'uso a 50 µ

■ Pot life

Primer surfacer con SR15: 15 min a 20°C.

Primer surfacer: 90 min a 20°C, 30 min con 150.1610.

Sealer Bagnato su Bagnato: 45/60 min. at 20°C.

■ VOC Pronto all'uso

Primer: 470 g/l Max

Sealer: 540 g/l Max

ULTERIORI INFORMAZIONI

La scelta del diluente dipende dalla temperatura e dalla superficie da verniciare.

108.0600 Nero e 108.0620 Bianco possono essere miscelati tra di loro per creare la sfumatura di grigio desiderata e poi seguire le indicazioni di miscelazione riportate sopra.

				
Bianco 108.0620	Grigio Chiaro 95% 5% 108.0620 Bianco 108.0600 Nero 3 : 1	Grigio Medio 83% 17% 108.0620 Bianco 108.0600 Nero 1 : 1	Grigio Scuro 55% 45% 108.0620 Bianco 108.0600 Nero 1 : 3	Nero 108.0600
Miscela a Peso (grammi)				
100	95 : 5	83 : 17	55 : 45	100

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente le attrezzature con Pulitore Attrezzature 262.0940.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

- Utilizzare un appropriato Equipaggiamento Protettivo Personale durante la preparazione e la verniciatura.
- Leggere l'etichetta, le istruzioni per l'uso e la Scheda di Sicurezza prima dell'uso.

REQUISITI PER L'ETICHETTATURA

Il prodotto è etichettato in conformità con la Direttiva 2004/42/CE e contiene il pittogramma della Scheda Tecnica codificata come segue:




2004/42/IIB(e)(540)540

Il valore limite Europeo per questo prodotto (Fondi: IIB c) è max 540 g/l di VOC pronto all'uso. Il contenuto di VOC di questo prodotto è max 540 g/l di VOC pronto all'uso.

I nostri prodotti, le nostre tecniche sono frutto di anni di ricerche e di studio sia a livello di pratica che di laboratorio, comunque i risultati derivanti dall'applicazione di questi non coinvolgono la nostra responsabilità essendo evidente l'imponderabilità dei fattori che possono influenzare i risultati definitivi. Per qualsiasi informazione rivolgersi ai nostri Servizi Tecnici.

PRIMER SURFACE con SR15 SPEED REDUCER Con Tecnologia AIR-DRY



			
DAL 238 e/o Waterborne Degreaser	$\begin{matrix} & 2 & : & 2 & : & 1 \\ 108.0600 & & & & & 120.1080 \\ 108.0610 & & & & & \\ 108.0620 & & & & & \end{matrix}$	17" - 21" FORD 4 a 20°C 14" - 18" DIN 4 a 20°C	1,3 – 1,4 mm 0,7 bar all'ugello
			
2-3 mani medie/piene bagnate, distanza pistola dal supporto 13-18 cm Non è Necessario appassimento tra le mani non eccedere comunque i 2 minuti	A 20°C: 15-20 min. con 150.1615 Infrarosso Onda corta: 10min a piena potenza a 90 cm con 150.1615. Essiccazione Forzata: 10 min. a 60°C.	P400 – P600	15-20 min a 20° C

RAPPORTO DI MISCELA

Primer surfacer:

	VOLUME - GRAMMI	
High Performance Primer 108.0600/0610/0620	2	100
SR15 SPEED REDUCER 150.1615	2	53
Catalizzatore 120.1080	1	33

NOTE

Pot life all'uso: Utilizzabile entro 15 – 20 minuti

Pulire la pistola immediatamente dopo l'uso.




APPLICAZIONE

2-3 Mani medie/piene bagnate ad una distanza di 13-18 cm dal supporto

Nessun appassimento necessario – non eccedere comunque i 2 minuti tra le mani.

ESSICCAZIONE

A 20°C 15-20 minuti secondo spessore.

			
DAL 238 e/o Waterborne Degreaser	4 : 1 : 1 108.0600 120.1638 150.1610 108.0610 150.0138 108.0620 150.0133	17" - 21" FORD 4 a 20°C 14" - 18" DIN 4 a 20°C	1,3 - 1,4 mm 0,7 bar all'ugello
			
2-3 mani medie/piene bagnate, con 5-10 min. di appassimento tra le mani	A 20°C: 45 min. con 150.1610 2 / 3 h con 150.0138 o 150.0133 Essiccazione Forzata a 60°: 20-30 min. Infrarosso onda corta: 5 min. piena potenza con 150.1610 O 10 min. potenza media 10 min. piena potenza	P400 - P600	90 min a 20° C 30 min con 150.1610

RAPPORTO DI MISCELA

Primer surfacer:

	A VOLUME			A PESO (grammi)		
	4	4	4	100	100	100
High Performance Primer 108.0600/0610/0620						
Catalizzatore 120.1638	1	1	1	16	16	16
Diluyente Accelerante 150.1610	1			13		
Diluyente Standard 150.0138		1			13	
Diluyente Lento 150.0133			1			13

APPLICAZIONE

Applicare 2-3 mani medie/piene bagnate con 5-10 min. di appassimento tra le mani. **Utilizzando il diluente accelerante 150.1610 applicare la mano seguente entro 10 minuti.**

ESSICCAZIONE


A 20° C: **45 minuti** con Diluente accelerante **150.1610**, 2 - 3 ore con 150.0138 o 150.0133.
Essiccazione Forzata: 20 - 30 min a 60°C.

Infrarossi Onda Corta: **5 minuti** a piena potenza a 50 cm con **150.1610** e con appassimento limitato tra le mani o 10 minuti a media potenza seguiti da 10 minuti a piena potenza a 90 cm con 150.0138 o 150.0133.


VERSIONE SEALER – APPLICAZIONE BAGNATO SU BAGNATO



DAL 238 e/o Waterborne Degreaser



2 HPP : 1 155.1041
quindi
4 MIX : 1 : 2
120.1638 150.0138
150.0133




17" - 21" FORD 4 a 20°C
14" - 18" DIN 4 a 20°C



1,3 – 1,4 mm
0,7 bar all'ugello



2-3 mani medie/piene bagnate,
con 5-10 min. di appassimento tra le
mani



90 min a 20° C

RAPPORTO DI MISCELA

MISCELARE:

	A VOLUME	A PESO (grammi)
High Performance Primer 108.0600/0610/0620	2	100
HP Sealer Transformer 155.1041	1	30

QUINDI MISCELARE:

	A VOLUME		A PESO (grammi)	
Miscela	4	4	100	100
Catalizzatore 120.1638	1	1	18	18
Diluyente Standard 150.0138	2		30	
Diluyente Lento 150.0133		2		30

HPP con 155.1041 Sealer Transformer può essere riverniciato dopo 5 minuti ed entro le 2 ore.

APPLICAZIONE

Applicare 2-3 mani medio/piene bagnate con 5-10 min. di appassimento tra le mani

RICOPRIBILE

Con basi a solvente o all'acqua, **dopo 5-10 min. (secco al tatto) ed entro 2 ore, NON E' NECESSARIA LA CARTEGGIATURA.**