

DILUENTE PER SFUMATURE IN AEROSOL


155.0050

CARATTERISTICHE GENERALI

Il Diluente per Sfumature in Aerosol è il prodotto ideale per facili e rapide riparazioni spot e sfumature. Il diluente per sfumature è particolarmente adatto per trasparenti su finiture base/trasparente e finiture 2K. Inoltre, è dotato di un'ottima capacità di dissolvimento, è di facile lucidatura e garantisce un risultato uniforme.




DAL 238 /
Waterborne
Degreaser



2 – 3 applicazioni leggere



A seconda della combinazione
trasparente-catalizzatore utilizzata.



A prodotto esaurito, capovolgere il
flacone e svuotare la valvola.

SUPPORTO

Finiture originali, trasparenti 2K e finiture 2K.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE


Lo strato di vernice già esistente nella zona da sfumare deve essere accuratamente carteggiato con carta abrasiva grana P 2000 – P 4000.

APPLICAZIONE

Subito dopo l'applicazione del trasparente 2K o delle finiture 2K, applicare ripetutamente piccole quantità di prodotto ai lati della zona da sfumare per ottenere una sfumatura omogenea.

ESSICCAZIONE

Il tempo di essiccazione dipende dalla combinazione di catalizzatore e trasparente utilizzata. Si prega di consultare la relativa Scheda Tecnica.



DATI TECNICI

■ Confezione

400 ml

■ Stoccaggio

36 mesi in confezione integra in luogo fresco ed asciutto (18° - 20°C)

■ VOC

766 g/l pronto all'uso; (< 840 g/l) per finiture speciali

■ Resa teorica

0,5 m² / confezione

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

A prodotto esaurito, capovolgere il flacone e svuotare la valvola.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

- Utilizzare un Equipaggiamento Protettivo Personale appropriato durante la preparazione e la verniciatura.
- Leggere l'etichetta, le istruzioni e la Scheda di Sicurezza prima dell'uso.
- Requisiti di Etichettatura.

REQUISITI DI ETICHETTATURA

Il prodotto è etichettato conformemente alla Direttiva 2004/42/CE e contiene il pittogramma della Scheda Tecnica codificata come segue:

2004/42/11B(e)(840)766

Il valore limite europeo per questo prodotto (Finiture: II B e) è max 840 g/l di VOC pronto all'uso. Il contenuto di VOC di questo prodotto è max 766 g/l di VOC pronto all'uso.

I nostri prodotti e le nostre tecniche sono frutto di anni di ricerche e di studio, sia a livello di pratica sia di laboratorio. Tuttavia, non siamo responsabili dei risultati ottenuti a seguito della loro applicazione, essendo evidente l'imprevedibilità dei fattori che possono incidere sui risultati finali. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico.