





POLYQUICK

184.8090


CARATTERISTICHE GENERALI

Stucco poliestere a spruzzo idoneo per riempire grosse imperfezioni senza alcun problema di colatura in applicazioni verticali.

			
DAL 238 e/o Waterborne Degreaser	2-3% a peso	40" FORD 4 a 20C	25 min. a 20° C
			
1,8 mm - 2,2 mm 3,5 - 4 bar	1,8 mm - 2,2 mm 0,7 bar all'ugello	2-3 x	15 min. a 20° C
			
20 min. a 60° C 2 h a 20° C	6-8 min.	P280 - P320	

SUPPORTO

Lamiera, stucchi poliesteri, fondi e vernici preesistenti ben essiccati.



PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Carteggiare il supporto con carta abrasiva a secco grana P180 e P280.

SGRASSAGGIO

Sgrassare il supporto con Antisilicone da lavaggio DAL 238 ed asciugare.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

Su 150 g di stucco poliestere 2,5 g di catalizzatore, secondo temperatura.

AEROGRAFI

Aerografo a caduta:	ugello ø 1,8 mm - 2,2 mm
Pressione al calcio:	3,5 - 4 bar

Aerografo HVLP:	ugello ø 1,8 mm - 2,2 mm
Pressione:	0,7 bar all'ugello

APPLICAZIONE

2-3 mani intervallate da 10 min. a 20° C


ESSICCAZIONE

A 20° C	2 h
A 60° C	20 min.
Lampada I.R.	6 – 8 min.

SOPRAVERNICIABILE

Con tutti i fondi della linea Sherwin-Williams.

Carteggiatura: carteggiare con carta abrasiva a secco grana P280 e P320 a mano o con la levigatrice.



DATI TECNICI

■ Confezione

1 l

■ Colore

Grigio

■ Stoccaggio

24 mesi in confezione integra e in luogo fresco e asciutto (18°-20° C)

■ V.O.C.

118 g/l pronto all'uso

■ Peso specifico

1.600 ± 20 g/l

■ Residuo secco a peso

78% pronto all'uso

■ Resa teorica

3 m² per litro/prodotto pronto all'uso
spessore medio 300 µm

■ Pot life

25 min. a 20° C

ULTERIORI INFORMAZIONI

Miscelare il prodotto prima dell'uso, chiudere accuratamente la confezione a lavoro ultimato.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente le attrezzature con Pulitore Attrezzature 262.0940.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

- Utilizzare un appropriato Equipaggiamento Protettivo Personale durante la preparazione e la verniciatura.
- Leggere l'etichetta, le istruzioni per l'uso e la Scheda di Sicurezza prima dell'uso.

REQUISITI PER L'ETICHETTATURA

Il prodotto è etichettato in conformità con la Direttiva 2004/42/CE e contiene il pittogramma della Scheda Tecnica codificata come segue:

2004/42/IIB(b)(250)118

Il valore limite Europeo per questo prodotto (Stucchi / Mastici: IIB b) è max 250 g/l di VOC pronto all'uso. Il contenuto di VOC di questo prodotto è max 118 g/l di VOC pronto all'uso.

I nostri prodotti, le nostre tecniche sono frutto di anni di ricerche e di studio sia a livello di pratica che di laboratorio, comunque i risultati derivanti dall'applicazione di questi non coinvolgono la nostra responsabilità essendo evidente l'imponderabilità dei fattori che possono influenzare i risultati definitivi. Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi ai nostri Servizi Tecnici.