

TRASPARENTE 2K per leghe leggere


250.0022

CARATTERISTICHE GENERALI


Trasparente alto solido studiato per ricoprire metalli, acciaio fiorato o leghe leggere. Particolarmente indicato per cisterne. Buona resistenza chimico-fisica, eccellente dilatazione e brillantezza.




DAL 238 e/o
Waterborne
Degreaser



5 : 1 : 1
250.0022 : 280.0376 : 270.0514



18"-20" DIN 4
20"-22" FORD 4
a 20° C



3 h a 20° C



1,4 - 1,6 mm
3,5 - 4 bar




1,4 - 1,6 mm
3,5 - 4 bar



1,4 - 1,6 mm
0,7 bar all'ugello



2 mani



15 min.



24 h a 20° C
30 min. a 60° C



10 - 15 min.

SUPPORTO

Acciaio fiorato, ferro, alluminio e leghe leggere.

SGRASSAGGIO

Sgrassare il Supporto con Sgrassante all'Acqua oppure Antisilicone da Lavaggio DAL 238 ed asciugare.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

	A VOLUME		
	5	5	5
Trasparente 2K per leghe leggere			
Catalizzatore MS 280.0376	1	1	1
Diluyente Fast 270.0534 0°-15° C	1		
Diluyente Standard 270.0514 15°-30° C		1	
Diluyente Slow 270.0524 oltre 30° C			1

AEROGRAFI

Aerografo ad aspirazione:	Ø 1,4 - 1,6 mm
Aerografo a caduta:	Ø 1,4 - 1,6 mm
Pressione al calcio:	3,5 - 4 bar
Aerografo HVLP:	Ø 1,4 - 1,6 mm
Pressione:	0,7 bar all'ugello

APPLICAZIONE

Applicare due mani intervallate da 15 min.

ESSICCAZIONE

	Fuori polvere	Manipolabile	Essiccato in profondità
A 20° C	15-20 min.	4-8 h	24 h
A 60° C			30 min.
Lampada I.R.			10 - 15 min.

DATI TECNICI

■ Confezioni

5 litri

■ Colore

Incolore

■ Stoccaggio

60 mesi in confezione integra e in luogo fresco e asciutto (18°-20° C)

■ V.O.C.

589 g/l pronto all'uso

■ Peso specifico

960 ± 10 g/l

■ Residuo secco a peso

38% pronto all'uso

■ Resa teorica

6,5 m² per litro pronto all'uso, a 50 µ

■ Pot life

3 h a 20° C

ULTERIORI INFORMAZIONI

Se viene richiesta una resistenza specifica alla benzina, si consiglia di applicare una sola mano di Trasparente 250.0022 e completare la finitura con una mano di Trasparente 250.0012. La resistenza viene raggiunta dopo 7 giorni a 20° C oppure dopo 2 h a 60° C.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente le attrezzature con Pulitore Attrezzature 262.0940.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

- Utilizzare un appropriato Equipaggiamento Protettivo Personale durante la preparazione e la verniciatura.
- Leggere l'etichetta, le istruzioni per l'uso e la Scheda di Sicurezza prima dell'uso.

REQUISITI PER L'ETICHETTATURA

Il prodotto è etichettato in conformità con la Direttiva 2004/42/CE e contiene il pittogramma della Scheda Tecnica codificata come segue:

2004/42/IIIB(e)(840)589

Il valore limite Europeo per questo prodotto (Finiture Speciali: IIB e) è max 840 g/l di VOC pronto all'uso. Il contenuto di VOC di questo prodotto è max 589 g/l di VOC pronto all'uso.

I nostri prodotti, le nostre tecniche sono frutto di anni di ricerche e di studio sia a livello di pratica che di laboratorio, comunque i risultati derivanti dall'applicazione di questi non coinvolgono la nostra responsabilità essendo evidente l'imponderabilità dei fattori che possono influenzare i risultati definitivi. Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi ai nostri Servizi Tecnici.