



**SHERWIN-
WILLIAMS**
TRANSPORTATION COATINGS

PRIMER ANTICORROSIVO 1K





AEXTM

265.0225/0226

CARATTERISTICHE GENERALI

Ottimo primer anticorrosivo 1K monocomponente a rapida essiccazione, sopraverniciabile, adatto a preservare dalla corrosione qualsiasi manufatto industriale.

La fornitura nei colori bianco e nero permette di realizzare un'ampia gamma di gradazioni di grigio.

 <p>DAL 238 e/o AQUASTAR Waterborne Degreaser</p>	 <p>1,6 - 1,8 mm 3,5 - 4 bar</p>
	 <p>1,6 - 1,8 mm 0,7 bar all'ugello</p>
 <p>3 : 1 265.0225 Standard 265.0226 270.0514</p>	 <p>2 mani</p>
 <p>18" DIN 4 20" FORD 4 a 20°C</p>	 <p>10 min.</p>
 <p>Indefinito</p>	 <p>24 h a 20°C</p>
 <p>1,6 - 1,8 mm 3,5 - 4 bar</p>	 <p>Non consigliato</p>

2.2.2

SUPPORTO

Lamiera o ferro esente da ruggine.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Ultimare la carteggiatura con carta abrasiva a secco grana P180.

SGRASSAGGIO

Sgrassare il supporto con diluente antisiliconico da lavaggio AQUASTAR Waterborne Degreaser oppure DAL 238 ed asciugare.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

	A VOLUME
Primer anticorrosivo 1K 0265.0225 - 0226	3
Diluente Standard 270.0514 o Slow 270.0524 o Fast 270.0534	1

AEROGRAFI

Aerografo ad aspirazione: ugello \varnothing 1,6 - 1,8 mm

Aerografo a caduta: ugello \varnothing 1,6 - 1,8 mm

Pressione al calcio: 3,5 - 4 bar

Aerografo HVLP: ugello \varnothing 1,6 - 1,8 mm

Pressione: 0,7 bar all'ugello

APPLICAZIONE

Applicare due mani intervallate da 10 min.

ESSICCAZIONE

A 20° C

Fuori polvere	Manipolabile	Essiccato in profondità
10 min.	4 h	24 h

SOPRAVERNICIABILE

Il Primer anticorrosivo è ricopribile dopo 30 min. e fino a 24 ore a 20° C, non richiede carteggiatura. Dopo 48 ore di essiccazione richiede una leggera abrasione con scotch-brite fine.

DATI TECNICI■ **Confezioni**

4 l

■ **Colore**

Bianco 265.0225

Nero 265.0226

■ **Stoccaggio**

24 mesi in confezione integra e in luogo fresco e asciutto (18°-20° C)

■ **Peso specifico**

1.500 ± 20 g/l Bianco 265.0225

1.400 ± 20 g/l Nero 265.0226

■ **Residuo secco**

63%

■ **Resa teorica**6 m² per litro

2 mani

spessore medio di 50 µm

■ **Pot life**

Indefinito

■ **V.O.C.**

540 g/l

ULTERIORI INFORMAZIONI

Si sconsiglia l'uso di finiture in base opaca o fondi epossidici.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente le attrezzature con diluente Nitro Extra 262.0940.

NORME DI IGIENE E SICUREZZA

IL PRODOTTO È SOLO PER USO PROFESSIONALE.

- Usare in ambiente ben ventilato
- In caso di ventilazione insufficiente usare un respiratore
- Indossare i guanti e lavare le mani dopo il lavoro
- Seguire attentamente le normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti
- Consultare la scheda di sicurezza relativa

I nostri prodotti, le nostre tecniche sono frutto di anni di ricerche e di studio sia a livello di pratica che di laboratorio, comunque i risultati derivanti dall'applicazione di questi non coinvolgono la nostra responsabilità essendo evidente l'imponderabilità dei fattori che possono influenzare i risultati definitivi. Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi ai nostri Servizi Tecnici.