

FONDO 2K HS


265.0235/0236

CARATTERISTICHE GENERALI

Fondo bicomponente acrilico-uretanico ad alto potere riempitivo, ad essiccazione rapida, di facile carteggiatura. Adatto per grandi e piccole superfici; specifico per la carrozzeria industriale sia come primo impianto che ritocco.

Disponibile nei colori bianco e nero che miscelati tra loro permettono di ottenere tonalità di grigio, atte a soddisfare qualunque esigenza.

DAL 238 e/o Waterborne Degreaser		5 : 1 : 0,5 265.0235 : Catalizzatore : Diluente 265.0236 : Fast : Fast 280.0346 : 270.0534	22"-24" DIN 4 24"-26" FORD 4 a 20°C
3 h a 20°C	1,6 - 1,8 mm 3,5 - 4 bar	1,6 - 1,8 mm 3,5 - 4 bar	1,6 - 1,8 mm 0,7 bar all'ugello
2 - 3 mani	15 min.	3-6 h a 20°C 30 min. a 60°C	8 - 10 min.
P320 - P400	P600 - P1000		



SUPPORTO

Lamierati, stucchi poliesteri, vetroresina, gelcoat, fondi e vernici preesistenti completamente essiccate.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Ultimare la carteggiatura con carta abrasiva a secco grana P280.

SGRASSAGGIO

Sgrassare il supporto con Sgrassante all'Acqua e/o Antisilicone da Lavaggio DAL 238 ed asciugare.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

	A VOLUME
Fondo 2K HS 265.0235 (bianco) - 265.0236 (nero) - o miscela dei due in qualsiasi rapporto	5
Catalizzatore Fast 280.0346	1
Diluyente Fast 270. 0534	0,5

AEROGRAFI

Aerografo ad aspirazione:	∅ 1,6 - 1,8 mm
Aerografo a caduta:	∅ 1,6 - 1,8 mm
Pressione al calcio:	3,5 - 4 bar
Aerografo HVLP:	∅ 1,6 - 1,8 mm
Pressione:	0,7 bar all'ugello

APPLICAZIONE


Applicare due o tre mani intervallate da 15 min.

ESSICCAZIONE

	Carteggiabile	Essiccato in profondità
A 20° C	3-6 h (dipende dallo spessore)	24 h
A 60° C	30 min.	24 h
Lampada I.R.	8-10 min.	24 h

SOPRAVERNICIABILE

Dopo carteggiatura con carta abrasiva grana P320-P400 a secco o con carta grana P600-P1000 ad umido.



DATI TECNICI

■ **Confezioni**

1-4 litri

■ **Colore**

Bianco 265.0235

Nero 265.0236

■ **Stoccaggio**

24 mesi in confezione integra e in luogo fresco e asciutto (18°-20° C)

■ **V.O.C.**

max 457 g/l pronto all'uso

■ **Peso specifico**

1.450 ± 20 g/l bianco 265.0235

1.330 ± 20 g/l nero 265.0236

■ **Residuo secco a peso**

64% pronto all'uso

■ **Resa teorica**

9,5 m² per litro pronto all'uso, a 50 µ

■ **Pot life**

3 h a 20° C

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente le attrezzature con Pulitore Attrezzature 262.0940.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

- Utilizzare un appropriato Equipaggiamento Protettivo Personale durante la preparazione e la verniciatura.
- Leggere l'etichetta, le istruzioni per l'uso e la Scheda di Sicurezza prima dell'uso.

REQUISITI PER L'ETICHETTATURA

Il prodotto è etichettato in conformità con la Direttiva 2004/42/CE e contiene il pittogramma della Scheda Tecnica codificata come segue:

2004/42/IIB(c)(540)489

Il valore limite Europeo per questo prodotto (Fondi: IIB c) è max 540 g/l di VOC pronto all'uso. Il contenuto di VOC di questo prodotto è max 489 g/l di VOC pronto all'uso.

I nostri prodotti, le nostre tecniche sono frutto di anni di ricerche e di studio sia a livello di pratica che di laboratorio, comunque i risultati derivanti dall'applicazione di questi non coinvolgono la nostra responsabilità essendo evidente l'imponderabilità dei fattori che possono influenzare i risultati definitivi. Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi ai nostri Servizi Tecnici.