

FONDO 2K MS

265.0245

CARATTERISTICHE

Fondo bicomponente dotato di buon potere riempitivo, essiccazione rapida, facile carteggiatura. Indicato per piccole e grandi superfici di camion, autocarri, pulman e per l'industria in genere.

DAL 238 e/o Waterborne Degreaser		4 : 1 : 0,5 265.0245 280.0376 270.0514	18 - 20" DIN 4 20 - 22" FORD 4 a 20°C
3 h a 20°C	1,6 - 1,8 mm 3,5 - 4 bar	1,6 - 1,8 mm 3,5 - 4 bar	1,6 - 1,8 mm 0,7 bar all'ugello
2 mani	15 min.	3-4 h a 20°C 30 min. a 60°C	8 - 10 min.

SUPPORTO

Lamierati, stucchi poliesteri, vetroresina, gelcoat, fondi e vernici preesistenti completamente essiccate.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Ultimare la carteggiatura con carta abrasiva a secco grana P280.

SGRASSAGGIO

Sgrassare il supporto con Sgrassatore all'Acqua oppure Antisilicone da Lavaggio DAL 238 ed asciugare.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

	A VOLUME
Fondo 2K MS 265.0245	4
Catalizzatore MS 280.0376	1
Thinner Standard 270.0514	0,5

AEROGRAFI

Aerografo ad aspirazione:	ø 1,6 - 1,8 mm
Aerografo a caduta:	ø 1,6 - 1,8 mm
Pressione al calcio:	3,5 - 4 bar
Aerografo HVLP:	ø 1,6 - 1,8 mm
Pressione:	0,7 bar all'ugello

APPLICAZIONE


Applicare due mani intervallate da 15 min di appassimento.

ESSICCAZIONE

	Fuori Polvere	Carteggiabile	Essiccato in profondità
At 20 °C	15 min	3-4 h (secondo spessore)	24 h
At 60 °C		30 min.	24 h
I.R.		8-10 min.	24 h

SOPRAVERNICIABILE

Dopo carteggiatura con carta abrasiva grana P320-P400 a secco o con carta grana P600-P1000 ad umido.



DATI TECNICI

■ **Confezioni**

1-4 litri

■ **Colore**

Grigio

■ **Stoccaggio**

24 mesi in confezione integra e in luogo fresco e asciutto (18°-20° C)

■ **V.O.C.**

489 g/l pronto all'uso

■ **Peso specifico**

1.420 ± 208 g/l

■ **Residuo secco a peso**

62% pronto all'uso

■ **Resa teorica**

8,5 m² per litro pronto all'uso, a 50μ

■ **Pot life**

3 h a 20° C

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente le attrezzature con Pulitore Attrezzature 262.0940.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

- Utilizzare un appropriato Equipaggiamento Protettivo Personale durante la preparazione e la verniciatura.
- Leggere l'etichetta, le istruzioni per l'uso e la Scheda di Sicurezza prima dell'uso.

REQUISITI PER L'ETICHETTATURA

Il prodotto è etichettato in conformità con la Direttiva 2004/42/CE e contiene il pittogramma della Scheda Tecnica codificata come segue:

2004/42/IIB(c)(540)489

Il valore limite Europeo per questo prodotto (Fondi: IIB c) è max 540 g/l di VOC pronto all'uso. Il contenuto di VOC di questo prodotto è max 489 g/l di VOC pronto all'uso.

I nostri prodotti, le nostre tecniche sono frutto di anni di ricerche e di studio sia a livello di pratica che di laboratorio, comunque i risultati derivanti dall'applicazione di questi non coinvolgono la nostra responsabilità essendo evidente l'imponderabilità dei fattori che possono influenzare i risultati definitivi. Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi ai nostri Servizi Tecnici.