

FONDO EPOSSIDICO


265.0255/0256

CARATTERISTICHE GENERALI


Fondo epossidico bicomponente dalle molteplici applicazioni. Può essere usato come riempitivo, come isolante, come antiruggine o come primario di adesione per supporti zincati, alluminio o leghe leggere. La possibilità di cicli b/b lo rende adatto alla verniciatura di primo impianto per mezzi pesanti o per manufatti industriali di qualsiasi tipo. La fornitura nei colori bianco e nero permette la riproduzione di un'ampia gamma di gradazioni di grigio.




DAL 238 e/o
Waterborne
Degreaser



4 : 1 : 1
265.0255 Catalizzatore
265.0256 280.0366 270.0564



18 - 20" DIN 4
20 - 22" FORD 4
a 20°C



12 h a 20°C



1,6 - 1,8 mm
3,5 - 4 bar




1,6 - 1,8 mm
3,5 - 4 bar



1,6 - 1,8 mm
0,7 bar all'ugello



2 mani



10 min.



24 h a 20°C
30 min. a 60°C
Ciclo b/b dopo 30 min. a 20°C



10-15 min.



P280 - P400



P600 - P1000

SUPPORTO

Lamiera, ferro zincato, alluminio, leghe leggere, fondi, stucchi poliesteri o vecchie verniciature ben essiccate.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Ultimare la carteggiatura con carta abrasiva a secco grana P280.

SGRASSAGGIO

Sgrassare il supporto con Sgrassante all'Acqua oppure Antisilicone da Lavaggio DAL 238 ed asciugare.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

Ciclo standard:

	A VOLUME
Fondo epossidico 265.0255/0256	4
Catalizzatore 280.0366	1
Diluyente 270.0564	1

Ciclo bagnato su bagnato:

	A VOLUME
Fondo epossidico 265.0255/0256	3
Catalizzatore b/b 280.0356	1
Diluyente b/b 270.0554	1

AEROGRAFI


Aerografo ad aspirazione:	ø 1,6 - 1,8 mm
Aerografo a caduta:	ø 1,6 - 1,8 mm
Pressione al calcio:	3,5 - 4 bar
Aerografo HVLP:	ø 1,6 - 1,8 mm
Pressione:	0,7 bar all'ugello

APPLICAZIONE

Applicare due mani intervallate da 10 min.

ESSICCAZIONE

	Fuori polvere	Essiccato in profondità
A 20 °C	15 min.	24 h
A 60 °C		30 min.
Lampada I.R.		10-15 min.



SOPRAVERNICIABILE

Ciclo bagnato su bagnato:
Dopo 30 min. con le finiture AEX.

Ciclo standard:
Dopo carteggiatura con carta abrasiva a secco grana P280-400, P600-1000 ad umido.

DATI TECNICI

■ Confezioni

1-4 litri

■ Colore

Bianco 265.0255

Nero 265.0256

■ Stoccaggio

24 mesi in confezione integra e in luogo fresco e asciutto (18°-20° C)

■ V.O.C.

max 621 g/l pronto all'uso

■ Peso specifico

1.450 ± 20 g/l Bianco 265.0255

1.420 ± 20 g/l Nero 265.0256

■ Residuo secco a peso

min 49% pronto all'uso

■ Resa teorica

5 m² per litro a 50 µ

■ Pot life

12 h a 20° C

ULTERIORI INFORMAZIONI

Applicazioni a temperature inferiori a 15° C richiedono tempi di essiccazione più lunghi.

Non applicare su Antiruggini sintetiche.

L'eventuale applicazione su Etch Primer deve essere effettuata dopo 24 h.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente le attrezzature con Pulitore Attrezzature 262.0940.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

- Utilizzare un appropriato Equipaggiamento Protettivo Personale durante la preparazione e la verniciatura.
- Leggere l'etichetta, le istruzioni per l'uso e la Scheda di Sicurezza prima dell'uso.

I nostri prodotti, le nostre tecniche sono frutto di anni di ricerche e di studio sia a livello di pratica che di laboratorio, comunque i risultati derivanti dall'applicazione di questi non coinvolgono la nostra responsabilità essendo evidente l'imponderabilità dei fattori che possono influenzare i risultati definitivi. Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi ai nostri Servizi Tecnici.