



**SHERWIN  
WILLIAMS**  
Industrial Coatings

# SYNCRON BIANCO VENDITA

## SYNCRON<sup>®</sup>







## 352.1000

### CARATTERISTICHE GENERALI

Il Bianco Vendita della linea Synchron, è uno SMALTO POLIURETANICO 2K.

Di nuovissima concezione tecnologica, è destinato alla verniciatura o riverniciatura di mezzi industriali.

Le elevate caratteristiche di copertura, brillantezza e facilità di applicazione lo pongono ai vertici della categoria.

	DAL 238 e/o AQUASTAR Waterborne Degreaser		1,4 - 1,6 mm 0,7 bar all'ugello
			2 x
	2 : 1 : 0,5 352.1000 358.0250 359.0200		5 - 10 min. a 20°C
	18"-19" FORD 4 a 20°C		24 h a 20°C 40 min. a 60°C
	5 h a 20°C		10 - 12 min.
	1,4 - 1,6 mm 3,5 - 4 bar		
	1,6 - 1,8 mm 3,5 - 4 bar		

### SUPPORTO

Fondi, isolanti e vernici preesistenti ben essiccate.

### PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Ultimare la carteggiatura con grana P320 a secco, P600 ad umido.

### SGRASSAGGIO

Con antisilicone da lavaggio AQUASTAR Waterborne Degreaser oppure DAL 238 ed asciugare.

### RAPPORTO DI MISCELAZIONE

Syncron Bianco Vendita	352.1000	2 parti a volume
Catalizzatore	358.0250	1 parte a volume
Diluyente	359.0200	0,5 parte a volume

### AEROGRAFI

Aerografo ad aspirazione: ugello  $\varnothing$  1,6 - 1,8 mm  
Aerografo a caduta: ugello  $\varnothing$  1,4 - 1,6 mm  
Pressione al calcio: 3,5 - 4 bar

Aerografo HVLP: ugello  $\varnothing$  1,4 - 1,6 mm  
Pressione: 0,7 bar all'ugello

### APPLICAZIONE

2 mani.

## ESSICCAZIONE

A 20° C      secco al tatto 3 ore, secco in profondità 24 ore  
A 60° C      40 min.

## RICOPRIBILE

Dopo 8 ore a 20° C è possibile nastrare; verniciare scritte, strisce ecc.. con tutti gli smalti ATX-AEX-SYNCRON, anche a base nitro.

## DATI TECNICI

### ■ Confezioni

16 l

### ■ Colore

Bianco puro

### ■ Stoccaggio

36 mesi in confezione integra in luogo fresco e asciutto (18°-20° C)

### ■ Peso specifico

1.310 ± 5 g/l

### ■ Resa teorica

non inferiore a 10 m<sup>2</sup> per litro/prodotto pronto all'uso

2 mani

spessore medio di 40 µm

### ■ Pot life

5 h a 20° C

### **PULIZIA DEGLI ATTREZZI**

Pulire accuratamente le attrezzature con diluente Nitro Extra 262.0940.

### **NORME DI SICUREZZA**

**IL PRODOTTO È SOLO PER USO PROFESSIONALE.**

- Usare in ambiente ben ventilato
- In caso di ventilazione insufficiente usare un respiratore
- Indossare i guanti e lavare le mani dopo il lavoro
- Seguire attentamente le normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti
- Consultare la scheda di sicurezza relativa

I nostri prodotti, le nostre tecniche sono frutto di anni di ricerche e di studio sia a livello di pratica che di laboratorio, comunque i risultati derivanti dall'applicazione di questi non coinvolgono la nostra responsabilità essendo evidente l'imponderabilità dei fattori che possono influenzare i risultati definitivi. Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi ai nostri Servizi Tecnici.