



**SHERWIN  
WILLIAMS®**  
Industrial Coatings

# SMALTO MARTELLATO






**SYNCRON®**

**0115**

## CARATTERISTICHE GENERALI

Lo smalto Synchron 1K martellato si ottiene mescolando le basi concentrate (30%) del sistema con il convertitore 357.0115 (70%).

Le finiture martellate oltre ad essere adatte ad un supporto non perfetto offrono un'elevata velocità di essiccazione. Prodotto ideale per piccoli e medi manufatti da mettere in opera immediatamente.

|                                                                                     |                             |                                                                                     |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|   | DAL 238                     |   | 1,6 - 1,8 mm<br>3,5 - 4 bar        |
|  |                             |  | 1,4 - 1,6 mm<br>0,7 bar all'ugello |
|  |                             |  | 1 - 2 x                            |
|  | Diluizione 30%<br>359.7000  |  | 10 min. a 20°C                     |
|  | 17 - 20 sec. F/4            |  | 12 h a 20°C                        |
|  | Indefinito                  |  | Non consigliata                    |
|  | 1,4 - 1,6 mm<br>3,5 - 4 bar |                                                                                     |                                    |

### SUPPORTO

Fondi, isolanti e vernici preesistenti ben essiccate.  
Su antiruggine 1K 357.0120 o antiruggine epossidica 357.0360 del sistema.

### PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Ultimare la carteggiatura del supporto con carta abrasiva grana P400 a secco, P1000 ad umido.

### SGRASSAGGIO

Sgrassare il supporto con diluente antisoliconico da lavaggio DAL 238 ed asciugare.

### RAPPORTO DI MISCELAZIONE

Diluire il prodotto ottenuto dalla miscela con diluente 359.7000 oppure diluente 262.0940 al 30% per una viscosità di applicazione tra 17 e 20 sec. F/4.

### AEROGRAFI

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Aerografo ad aspirazione: | ugello ø 1,6 - 1,8 mm |
| Aerografo a caduta:       | ugello ø 1,4 - 1,6 mm |
| Pressione al calcio:      | 3,5 - 4 bar           |

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Aerografo HVLP: | ugello ø 1,4 - 1,6 mm |
| Pressione:      | 0,7 bar all'ugello    |

### APPLICAZIONE

1 - 2 mani.

**ESSICCAZIONE**

A 20° C

| Fuori Polvere | Secco al tatto | Manipolabile | Essiccato |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| 5 min.        | 15 min.        | 3 h          | 12 h      |

**SOPRAVERNICIABILE**

Se necessita, dopo essiccamento, e carteggiatura con se stesso.

**DATI TECNICI**■ **Confezione**

Basi 3,5 l

Convertitore 3,5 l

■ **Colore**

Incolore

■ **Stoccaggio**

24 mesi in confezione integra in luogo fresco e asciutto (18°-20° C)

■ **V.O.C.**

Solo convertitore 514 g/l

■ **Peso specifico**

Solo convertitore 965 ± 5 g/l

■ **Residuo secco**

Prodotto pronto all'uso, secondo colore, mai inferiore al 30%

■ **Resa teorica**Secondo colore, non inferiore a 5 m<sup>2</sup> per litro/prodotto pronto all'uso

2 mani

spessore medio di 35 µm

■ **Pot life**

Indefinito

### ULTERIORI INFORMAZIONI

Oltre a i colori esistenti nella mazzetta Sincron "Finitura Martellata" è possibile realizzare tinte a piacere, purché venga mantenuta nella formula, della sola parte colorimetrica, una percentuale di base alluminio non inferiore al 2%; altrimenti si perde l'effetto martellato.

### PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente le attrezzature con diluente Nitro Extra 262.0940.

### NORME DI IGIENE E SICUREZZA

**IL PRODOTTO È SOLO PER USO PROFESSIONALE.**

- Usare in ambiente ben ventilato
- In caso di ventilazione insufficiente usare un respiratore
- Indossare i guanti e lavare le mani dopo il lavoro
- Seguire attentamente le normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti
- Consultare la scheda di sicurezza relativa

I nostri prodotti, le nostre tecniche sono frutto di anni di ricerche e di studio sia a livello di pratica che di laboratorio, comunque i risultati derivanti dall'applicazione di questi non coinvolgono la nostra responsabilità essendo evidente l'imponderabilità dei fattori che possono influenzare i risultati definitivi. Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi ai nostri Servizi Tecnici.