

## SMALTO RAPIDA ESSICCAZIONE



0150

### CARATTERISTICHE GENERALI


Lo smalto Synchron rapida essiccazione si ottiene mescolando le basi concentrate (20%) del sistema con il convertitore 357.0150 (80%). Le finiture che si ottengono offrono buona elasticità, brillantezza e resistenza. Prodotto adatto per l'industria in generale.




DAL 238



Diluizione 30 %  
359.7000



17"-20" FORD 4



Indefinito




1,4 - 1,6 mm  
3,5 - 4 bar




1,6 - 1,8 mm  
3,5 - 4 bar



1,4 - 1,6 mm  
0,7 bar all'ugello



2 - 3 mani



10 min. a 20° C



24 h a 20° C



Non consigliata

## SUPPORTO

Fondi, isolanti e vernici preesistenti ben essiccate.  
Su antiruggine 1K 357.0120 o antiruggine epossidica 357.0360 del sistema.

## PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Ultimare la carteggiatura del supporto con carta abrasiva grana P400 a secco, P1000 ad umido.

## SGRASSAGGIO

Sgrassare il supporto con diluente antisiliconico da lavaggio DAL 238 ed asciugare.

## RAPPORTO DI MISCELAZIONE

### AGITARE A TINTOMETRO LE BASI ED IL CONVERTITORE PRIMA DELL'USO.

Diluire il prodotto con diluente 359.7000 oppure diluente 262.0940 al 30%, per una viscosità di applicazione tra 17 e 20 sec. F/4.

### NOTA:

Nel caso si utilizzi il taglio da 16 litri, digitare **20** litri nel campo quantità della formula scelta su ColorAccess, si otterranno i giusti quantitativi di base da pesare in combinazione con il convertitore predosato.

## AEROGRAFI

Aerografo ad aspirazione: ugello ø 1,6 - 1,8 mm  
Aerografo a caduta: ugello ø 1,4 - 1,6 mm  
Pressione al calcio: 3,5 - 4 bar

Aerografo HVLP: ugello ø 1,4 - 1,6 mm  
Pressione: 0,7 bar all'ugello

## APPLICAZIONE


2 - 3 mani.

## ESSICCAZIONE

|         | Fuori Polvere | Secco al tatto | Manipolabile | Essiccato |
|---------|---------------|----------------|--------------|-----------|
| A 20° C | 10 min.       | 1 h            | 6 h          | 24 h      |

## RICOPRIBILE

Se necessita, dopo essiccamento, con se stesso.



## DATI TECNICI

---

### ■ Confezioni

Basi 3,5 l

Convertitore 16 l (Predosato) - 3,5 l

### ■ Colore

Incolore

### ■ Stoccaggio

24 mesi in confezione integra in luogo fresco e asciutto (18°-20° C)

### ■ Peso specifico

Solo convertitore 1.132 ± 10 g/l

### ■ Residuo secco

Prodotto pronto all'uso, secondo colore, non inferiore al 50%

### ■ Resa teorica

Secondo colore, non inferiore a 5 m<sup>2</sup> per litro/prodotto pronto all'uso

### ■ Pot life

Indefinito

## ULTERIORI INFORMAZIONI

---

Per aumentare la resistenza all'esterno e migliorare l'essiccazione, il prodotto può essere catalizzato dal 5 al 10% con catalizzatore della linea Sincron 358.0250.

## PULIZIA DEGLI ATTREZZI

---

Pulire accuratamente le attrezzature con diluente Nitro Extra 262.0940.

## NORME DI IGIENE E SICUREZZA

---

### IL PRODOTTO È SOLO PER USO PROFESSIONALE.

- Usare in ambiente ben ventilato
- In caso di ventilazione insufficiente usare un respiratore
- Indossare i guanti e lavare le mani dopo il lavoro
- Seguire attentamente le normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti
- Consultare la scheda di sicurezza relativa

I nostri prodotti, le nostre tecniche sono frutto di anni di ricerche e di studio sia a livello di pratica che di laboratorio, comunque i risultati derivanti dall'applicazione di questi non coinvolgono la nostra responsabilità essendo evidente l'imponderabilità dei fattori che possono influenzare i risultati definitivi. Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi ai nostri Servizi Tecnici.