SMALTO POLIURETANICO 0200

CARATTERISTICHE GENERALI

Lo smalto Syncron poliuretanico 2K si ottiene mescolando le basi concentrate (25%) del sistema con il convertitore 357.0200 (75%). Le finiture che si ottengono offrono buona brillantezza e buona resistenza ad agenti chimico fisici, particolarmente indicato per la verniciatura di macchinari agricoli, autocarri, utensili e manufatti in genere.

DAL 238



2 : 1 : 0,5
Syncron 2K 358.0250 359.0200



15" FORD 4



6 h a 20° C

1,4 - 1,6 mm
3,5 - 4 bar

1,6 - 1,8 mm
3,5 - 4 bar

1,4 - 1,6 mm
0,7 bar all'ugello

2 - 3 mani



10 min. a 20° C

24 h a 20° C
30 min. a 60° C

10 – 12 min.

SUPPORTO

Fondi, isolanti e vernici preesistenti ben essiccate.
Particolarmente consigliato il fondo 2K 357.0230 del sistema.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Ultimare la carteggiatura del supporto con carta abrasiva grana P400 a secco, P1000 ad umido.

SGRASSAGGIO

Sgrassare il supporto con diluente antisiliconico da lavaggio DAL 238 ed asciugare.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

AGITARE LE BASI ED IL CONVERTITORE PRIMA DELL'USO.

	Piccole superfici	Grandi superfici
Prodotto in tinta	1000 cc	1000 cc
Catalizzatore 358.0250	500 cc	-
Catalizzatore 358.2500	-	500 cc
Diluente 359.0200	250 cc	250 cc

NOTA:
Nel caso si utilizzi il taglio da 16 litri, digitare **21,33** litri nel campo quantità della formula scelta su ColorAccess, si otterranno i giusti quantitativi di base da pesare in combinazione con il convertitore predosato.

AEROGRAFI

Aerografo ad aspirazione:	ugello ø 1,6 - 1,8 mm
Aerografo a caduta:	ugello ø 1,4 - 1,6 mm
Pressione al calcio:	3,5 - 4 bar
Aerografo HVLP:	ugello ø 1,4 - 1,6 mm
Pressione:	0,7 bar all'ugello

APPLICAZIONE

2 - 3 mani.

ESSICCAZIONE

	Fuori Polvere	Secco al tatto	Manipolabile	Essiccato
A 20°C con cat. 358.0250	10 min.	20 min.	6 h	24 h
A 20°C con cat. 358.2500	20 min.	30 min.	8 h	24 h
A 60°C con cat. 0250 e/o 2500	-	-	-	30 min.
Lampada I.R.	-	-	-	12 min.

RICOPRIBILE

Se necessita, dopo essiccamento, con tutti i prodotti della linea Sherwin-Williams.

DATI TECNICI

■ Confezioni
Basi 3,5 l
Convertitore 16 l (Predosato) - 3,5 l

■ Colore
Incolore

■ Stoccaggio
24 mesi in confezione integra in luogo fresco e asciutto (18°-20° C)

■ Peso specifico
Solo convertitore 1.050 ± 10 g/l

■ Residuo secco
Prodotto pronto all'uso, secondo colore, non inferiore al 50%

■ Resa teorica
Secondo colore, non inferiore a 6 m^2 per litro/prodotto pronto all'uso

■ Pot life
6 - 8 h a 20°C secondo catalizzatore

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente le attrezzature con diluente Nitro Extra 262.0940.

NORME DI IGIENE E SICUREZZA

IL PRODOTTO È SOLO PER USO PROFESSIONALE.
- Usare in ambiente ben ventilato
- In caso di ventilazione insufficiente usare un respiratore
- Indossare i guanti e lavare le mani dopo il lavoro
- Seguire attentamente le normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti
- Consultare la scheda di sicurezza relativa

I nostri prodotti, le nostre tecniche sono frutto di anni di ricerche e di studio sia a livello di pratica che di laboratorio, comunque i risultati derivanti dall'applicazione di questi non coinvolgono la nostra responsabilità essendo evidente l'imponderabilità dei fattori che posso influenzare i risultati definitivi. Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi ai nostri Servizi Tecnici.