



**SHERWIN
WILLIAMS**
Industrial Coatings




SMALTO SINTETICO A PENNELLO

SYNCRON[®]

0300

CARATTERISTICHE GENERALI

Lo smalto Synchron sintetico a pennello si ottiene mescolando le basi concentrate (30%) del sistema con il convertitore 357.0300 (70%). Lo smalto così ottenuto consente di effettuare applicazioni con ottima scorrevolezza e pennellabilità, ottenendo una finitura con buona dilatazione, brillantezza e notevole resistenza.

 DAL 238	 1,6 - 1,8 mm 3,5 - 4 bar
 1,4 - 1,6 mm 0,7 bar all'ugello	 2 x
 Diluizione 5% 359.7000	 24 h a 20°C
 30 sec. F/4	 24 h a 20°C
 Indefinito	 Non consigliata
 1,4 - 1,6 mm 3,5 - 4 bar	

3.3.12

SUPPORTO

Su metallo nudo ben sgrassato ed esente da ossidazione o vecchie verniciature ben essiccate e carteggiate.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Rifinire, se necessita, il supporto con carta abrasiva grana 0/0.

SGRASSAGGIO

Sgrassare il supporto con diluente antsiliconico da lavaggio DAL 238 ed asciugare.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

Diluente 359.7000 Per l'applicazione classica a pennello, secondo tinte, non necessita.
Per un'applicazione a spruzzo si consiglia un 5% di diluizione.

AEROGRAFI

Aerografo ad aspirazione: ugello \varnothing 1,6 - 1,8 mm

Aerografo a caduta: ugello \varnothing 1,4 - 1,6 mm

Pressione al calcio: 3,5 - 4 bar

Aerografo HVLP: ugello \varnothing 1,4 - 1,6 mm

Pressione: 0,7 bar all'ugello

APPLICAZIONE

2 mani intervallate da 24 h a 20°C.

ESSICCAZIONE

A 20° C	Fuori Polvere	Secco al tatto	Manipolabile	Essiccato
	20 min.	6 h	12 h	24 h

SOPRAVERNICIABILE

Se necessita, dopo essiccamento, con se stesso.

DATI TECNICI

■ **Confezione**

Basi 3,5 l

Convertitore 3,5 l

■ **Colore**

Incolore

■ **Stoccaggio**

24 mesi in confezione integra in luogo fresco e asciutto (18°-20° C)

■ **V.O.C.**

Solo convertitore 242 g/l

■ **Peso specifico**

Solo convertitore 1.100 ± 5 g/l

■ **Residuo secco**

Prodotto pronto all'uso, secondo colore, mai inferiore al 50%

■ **Resa teorica**

Secondo colore, non inferiore a 6 m² per litro/prodotto pronto all'uso

2 mani

spessore medio di 50 µm

■ **Pot life**

Indefinito

3.3.12

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente le attrezzature con diluente Nitro Extra 262.0940.

NORME DI IGIENE E SICUREZZA

IL PRODOTTO È SOLO PER USO PROFESSIONALE.

- Usare in ambiente ben ventilato
- In caso di ventilazione insufficiente usare un respiratore
- Indossare i guanti e lavare le mani dopo il lavoro
- Seguire attentamente le normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti
- Consultare la scheda di sicurezza relativa

I nostri prodotti, le nostre tecniche sono frutto di anni di ricerche e di studio sia a livello di pratica che di laboratorio, comunque i risultati derivanti dall'applicazione di questi non coinvolgono la nostra responsabilità essendo evidente l'imponderabilità dei fattori che possono influenzare i risultati definitivi. Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi ai nostri Servizi Tecnici.