



AQUA-FILL PRIMER 1K ALL'ACQUA

408 2260

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il Primer all'acqua AQUA-FILL 1K è un primer-filler monocomponente pronto all'uso altamente performante con prestazioni comparabili ai primer bicomponenti 2K con eccellenti proprietà riempitive, di livellamento, di carteggiabilità, di apparenza finale e di aderenza con la base opaca.

			
Aquastar e DAL 238	50" - 70" FORD 4 a 20°C 47" - 62" DIN 4 a 20°C	1,4 – 1,5 mm 0,7 bar all'ugello	2-3 mani medie, con 5-10 min. di appassimento tra le mani
			
20°C: 30-45 min. 60°C: 15-20 min. Infrarosso: 5-10 min.	P320-P400-P500	Illimitato	

SUPPORTI

Finiture OEM e Riparazioni pre-esistenti, Wash Primer 970, stucchi in poliestere, Fillers e Primers. Su supporti metallici Ferrosi e non Ferrosi con applicazione Bagnato su Bagnato dopo il trattamento con wash primer 970.

PREPARAZIONE SUPERFICIE

Sgrassaggio:

Prima della Preparazione delle superfici metalliche sgrassare con il 262.0940 Spray Gun Cleaner. Dopo la preparazione e prima dell'applicazione sgrassare con Aquastar e DAL 238 asciugando immediatamente con un panno ben pulito e asciutto.

Non utilizzare sgrassanti all'acqua su superfici stuccate con stucchi in poliestere.

Preparazione:

Superfici Metalliche (ferrose e non):

Carteggiare con P80 – P120. Dopo lo sgrassaggio applicare 1-2 mani di Wash Primer 970 e ricoprire dopo appassimento con tecnica B/B con with Aqua-Fill Primer 2260.

Superfici Pre-Trattate:

Su finiture OEM e Riparazioni pre-esistenti, Wash Primer 970, stucchi in poliestere, Filler e Primer la zona di riparazione necessita di carteggiatura con tampone abrasivo grana P180, P220 e finitura con carta abrasiva P320 o con roto orbitale.

PRE-TRATTAMENTO

Prima dell'applicazione della base opaca: Carteggiare la zona di riparazione con tampone abrasivo con carta abrasiva ad estrazione polveri P320 seguito da P400. Applicare sulla zona carteggiata una mano di rivelatore spia per carteggiatura e carteggiare nuovamente con carta abrasiva ad estrazione polveri P400. Finire con P500. Utilizzando il roto orbitale da 3mm è necessario un tampone di interfaccia.

Sgrassare con sgrassante a solvente prima della mascheratura e con sgrassante all'acqua prima dell'applicazione. Asciugare sempre immediatamente con un panno asciutto e pulito. Utilizzare un panno antipolvere per assicurare l'applicazione della base opaca libera da polveri.

RAPPORTO DI MISCELA

Miscelare o agitare AQUA-FILL 1K Primer con cura prima dell'uso.

Il Prodotto non necessita di alcuna riduzione ed è confezionato già pronto all'uso.

SETTAGGIO PISTOLE

Pistole ad aspirazione: $\varnothing$ 1,5 mm – 1,6 mm
Pistole a Caduta: $\varnothing$ 1,4 mm – 1,5 mm

HVLP
Pressione: 0,7 bar all'ugello

Pistole ad alto trasferimento: $\varnothing$ 1,3 - 1,4 mm
Pressione: 2,0-2,4 bar al calcio

APPLICAZIONE

Applicare 2-3 mani medie intervallate da 5-10 min. di appassimento.
L'utilizzo di un sistema Venturi incrementerà la produttività.

ESSICCAZIONE

408 2260 G	All'Aria a 20°C	Forzata a 60°C	Infrarosso
	30-45 min.	15-20 min.	5-10 min.

I risultati migliori in essiccazione si ottengono aggiungendo un sistema di diffusione aria Venturi a massimo 1,5 bar di pressione.

Spessori eccessivi, temperature basse ed elevata umidità estenderanno i tempi di essiccazione.

DATI TECNICI

■ **Confezione**

1 Litro

■ **Colore**

Grigio

■ **Shelf life**

12 mesi se in confezione integra ed in luogo fresco e asciutto (18° - 20°C)

■ **Peso specifico**

1360 ± 20 g/l

■ **Volume Secco a peso, Pronto all'uso:**

58%

■ **Resa Teorica**

12 m²/L di prodotto pronto all'uso a 50 µ di spessore

■ **Pot life**

Illimitato. Dopo l'apertura, conservabile in confezione chiusa e protetta da luce ed aria per 12 mesi.

■ **V.O.C. Pronto all'uso:**

127 g/l max.

PULIZIA ATTREZZATURA

Pulire accuratamente gli aerografi con GC100 Pulitore Aerografi 450 0100.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

- Utilizzare un appropriato Equipaggiamento Protettivo Personale durante la preparazione e la verniciatura.
- Leggere l'etichetta, le istruzioni per l'uso e la Scheda di Sicurezza prima dell'uso.

REQUISITI DI ETICHETTATURA

Il prodotto è etichettato in conformità con la Direttiva 2004/42/CE e contiene il pittogramma della Scheda Tecnica codificata come segue:

2004/42/IIB(c)(540)127

Il valore limite Europeo per questo prodotto (Primers: IIB c) è max 540 g/l of VOC ready-to-use. di VOC pronto all'uso. Il contenuto di VOC di questo prodotto è max 127 g/l di VOC pronto all'uso.

I nostri prodotti, le nostre tecniche sono frutto di anni di ricerche e di studio sia a livello di pratica che di laboratorio, comunque i risultati derivanti dall'applicazione di questi non coinvolgono la nostra responsabilità essendo evidente l'imponderabilità dei fattori che possono influenzare i risultati definitivi. Per qualsiasi informazione rivolgersi ai nostri Servizi Tecnici.